



Łukasiewicz

Łódzki Instytut Technologiczny

Laboratorium Metrologii Włókienniczej i Elektrostatyki

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

90-570 Łódź ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Laboratorium: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15, tel. 42 6163142

Laboratorium: 90-520 Łódź, ul. Gdańska 118, tel. 42 2534419

e-mail: beata.witkowska@lit.lukasiewicz.gov.pl,

jerzy.andrysiak@lit.lukasiewicz.gov.pl

ŚWIADECTWO Z BADAŃ NR BL-ME 200/ 2026 / G

1. Zleceniodawca: ^x **Kleen-Tex Polska Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5/12, 26-130 Suchedniów

2. Nazwa i opis przedmiotu badań: ^x **próbka – Mata podłogowa Monotone**

3. Data otrzymania przedmiotu do badań: 2026-04-08

4. Data wykonania badań: 2026-04-21

5. Próbkę pobrano: ^x próbka o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, pobrana i dostarczona przez Zleceniodawcę bez Raportu/Protokołu z pobrania próby do badań laboratoryjnych

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badań przedstawionymi w tabeli wyników

Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonała: mgr inż. Katarzyna Marciniak

1. Wyniki badań dotyczą wyłącznie przedmiotu badanego.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Świadcstwo z badań nie może być powielane fragmentarycznie lecz tylko w całości.

3. Świadcstwo z badań zawiera wyniki badań wykonanych w siedzibie 90-520 Łódź, ul. Gdańska 118(G) / 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 (B).

4. Niepewność pomiaru, jeśli jest określona, została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie ILAC-G17:01/2021. Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

5. Laboratorium stosuje wymagania ILAC-G8:09/2019. Stwierdzenie zgodności wyniku pomiaru z wymaganiami/specyfikacją ma miejsce, gdy wynik pomiaru wraz z niepewnością rozszerzoną nie przekracza zarówno górnej jak i dolnej granicy podanej w specyfikacji. Dopuszcza się stosowanie wymagań Zleceniodawcy w zakresie stwierdzania zgodności.

Data sporządzenia świadectwa: 2026-04-21

Liczba egzemplarzy świadectwa: 3


Świadcstwo z badań otrzymują:

1) Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. - 2 egz.

2) Laboratorium Metrologii Włókienniczej i Elektrostatyki - siedziba ul. Gdańska 118 – 1 egz. a/a

Osoba autoryzująca Świadcstwo z badań

LABORATORIUM METROLOGII WŁÓKIENNICZEJ
I ELEKTROSTATYKI
LIDER OBSZARU/KIEROWNIK


dr inż. Beata Witkowska

ŚWIADECTWO Z BADAŃ NR BL-ME 200/ 2026 / G


Wskaźnik	Wartość	Metoda badania
Średnia wartość napięcia elektrostatycznego U [kV]	0,2 ± 0,0	ISO 6356:2012 (metoda A)
poszczególne wyniki badań,	0,23; 0,23; 0,22	Wielkość próby do badań: 1 x 2 m Liczba badanych próbek: 1 (trzy pomiary na jednej próbce)
Współczynnik zmienności, %	2,6	Materiał podeszwy: Neolit Badania wykonano na gumowej podkładce izolacyjnej,
		Warunki badań: temperatura: (23±2)°C; wilgotność powietrza: (25±2) %

W odniesieniu do wymagań normy PN-EN 14041:2018-02 „Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe - Właściwości zasadnicze”, punkt 4.6. Electrical behaviour, Table 6 Requirements for floor covering for antistatic, dissipative or conductive performance, badana próbka: **mata podłogowa Monotone została zakwalifikowana jako pokrycie podłogowe antystatyczne (wymaganie normy: napięcie elektrostatyczne $U \leq 2,0$ kV).**

Świadectwo z badań sporządziła
mgr inż. Katarzyna Marciniak

Osoba autoryzująca Świadectwo z badań

LABORATORIUM METROLOGII WŁÓKIENNICZEJ
I ELEKTROSTATYKI
LIDER OBSZARU / KIEROWNIK


dr inż. Beata Witkowska

Koniec Świadectwa z badań